

MALZEME NUMARASI 1.3255 · SINIF 1.3

S18-1-2-5

Malzeme no. 1.3255

HS18-1-2-5 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 14 bölgeden 25 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.7 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 25 14 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
--	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 69.2 %
- W — 18 %
- Co — 4.8 %
- Cr — 4.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 3.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilirliği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

DURUM · ÖLÇÜ	HB
Annealed	269

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.7	g/cm ³

Isıl işlem

2 rejim

ADIM	SICAKLIK	ORTAM
Tavlama	Sıcaklık belirtilmemiş	—
source joins the operations with + / procedural order		
Su verme	Sıcaklık belirtilmemiş	—
Menevişleme	Sıcaklık belirtilmemiş	—

Standartlara göre adlandırmalar

25 tanım · 5 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	3	İspanya	3
1.3255	din-en	18-1-1-5	une
HS18-1-2-5 Kalitenin kendi adı	din-en	F.5530	une
S18-1-2-5 Kalitenin kendi adı	din-en	HS18-1-1-5	une
Amerika Birleşik Devletleri	3	Çin	2
T12004 Kalitenin kendi adı	uns	W18Cr4VCo4	gb
T12004	aisi-sae	W18Cr4VCo5	gb
T4 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Rusya / BDT	2
Fransa	3	R18K5F2	gost
18-05-04-01	afnor	P18K5Φ2	gost
Z80WKCV	afnor	İtalya	2
Z80WKCV18-05-04-01	afnor	HS18-1-1-5	uni
		X78WCo1805KU	uni

Birleşik Krallık	1	Bulgaristan	1
BT4	bs	R18K5F2	bds
Japonya	1	Avusturya	1
SKH3	jis	S305	onorm
Çekya	1	Güney Kore	1
19 855	csn	SKH3 Kalitenin kendi adı	ks
Sırbistan	1		
Č.6980	srps		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

S18-1-2-5 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.3255

YAYIN

5 Eyl 2026