

MALZEME NUMARASI 1.8963 · SINIF 1.8

S355J2W(+N)

Malzeme no. 1.8963

S355J2G1W olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 29 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 29 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 15 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 96 % ● Mn — 1 % ● Ni — 0.7 % ● Cr — 0.6 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 814 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 722 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 423 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 526 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Mekanik özellikler

1 durumda 16 değer

DURUM · ÖLÇÜ	REH N/mm ²	RM N/mm ²	A80 %	A %
1.5 – 2	–	–	16	–
2 – 2.5	–	–	17	–
2.5 – 3	–	–	18	–
≤ 3	–	510–680	–	–
3 – 100	–	470–630	–	–
3 – 40	–	–	–	22
≤ 16	355	–	–	–
16 – 40	345	–	–	–
40 – 63	335	–	–	21
63 – 80	325	–	–	–
63 – 100	–	–	–	20
80 – 100	315	–	–	–
100 – 150	295	450–600	–	18

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

29 tanım · 12 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	15	Birleşik Krallık	1	
K11430	Kalitenin kendi adı	uns	WR50C	bs
K11538	Kalitenin kendi adı	uns		
K11541	Kalitenin kendi adı	uns	Fransa	1
K11552	Kalitenin kendi adı	uns	E36WB4	afnor
K11567	Kalitenin kendi adı	uns		
K12010	Kalitenin kendi adı	uns	Japonya	1
K12032	Kalitenin kendi adı	uns	SMA570W	jis
K12043	Kalitenin kendi adı	uns		
K12044	Kalitenin kendi adı	uns	İtalya	1
K12211		uns	Fe510D2K1	uni
K12609		uns		
A588Gr.A	aisi-sae		Çekya	1
A600A	aisi-sae		15127	csn
A600B	aisi-sae			
A600C	aisi-sae		Slovakya	1
			15 127	stn
Avrupa	7			
A600C	din-en		Kanada	1
Fe510D2K1	din-en		400AAT	csa
S355J2G1W	Kalitenin kendi adı	din-en		
S355J2W	Kalitenin kendi adı	din-en		
S355J2W(+N)		din-en		
WSt52.3		din-en		
WTSt 52-3	Kalitenin kendi adı	din-en		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

S355J2W(+N) hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.8963

YAYIN

9 Eyl 2026