

MALZEME NUMARASI 1.4724 · SINIF 1.4

X10CrAlSi13

Malzeme no. 1.4724

X10CrAl13 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 15 bölgeden 33 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.7 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 33 15 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
--	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 83.8 % ● Cr — 13 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

2 durumda 5 değer

SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				192
DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Bar, GOST 5949-75	490	345	15	60

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.7	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

33 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Rusya / BDT	6	Fransa	2
10Ch13SJU	gost	Z10C13	afnor
10KH13SYU	gost	Z13C13	afnor
10X13CЮ	gost	İtalya	2
1X12CЮ	gost		
CT.10X13CЮ	gost	X10CrAl12	uni
ЭИ404	gost	X10CrAl12	uni
İspanya	5	Japonya	1
F.13152-X 10 CrAl13	une	SUS405	jis
F.311	une		
F.3152	une	Çin	1
X10CrAl13	une	OCr13Al	gb
X10CrAlSi13	une	Çekya	1
Avrupa	4	17125	csn
1.4724	din-en	Slovakya	1
X10CrAl13	din-en		
X10CrAl13 Kalitenin kendi adı	din-en	17 125	stn
X10CrAlSi13 Kalitenin kendi adı	din-en	Sırbistan	1
Amerika Birleşik Devletleri	4	Č.4972	srps
405	aisi-sae	Polonya	1
MT405	aisi-sae		
S40500	aisi-sae	H13JS	pn
A 268 TP405	astm	Macaristan	1
Birleşik Krallık	2	H12	msz
403S17	bs	Bulgaristan	1
X10CrAlSi13	bs	Ch13SJU	bds

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

X10CrAlSi13 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4724

YAYIN

11 Eyl 2026