

MALZEME NUMARASI 1.4625 · SINIF 1.4

X12CrNiSe18-9

Malzeme no. 1.4625

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 6 bölgeden 23 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 23 6 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 9 kayıtlı
---	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 69.4 % Cr — 18 % Ni — 9 % Mn — 2 % Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.6%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 4 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A %	Z %
Bars/Rods	520	205	40	50

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

23 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	16	Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	3		
S30323	Kalitenin kendi adı	uns	5640	ams	
303 Se	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	5641	ams	
30303Se		aisi-sae	5738	ams	
A194		astm			
A314		astm			
A320		astm			
A473		astm			
A511		astm			
A581		astm			
A582		astm			
A895		astm			
F593		astm			
F594		astm			
F738		astm			
F836		astm			
F880		astm			
			Avrupa	1	
			X12CrNiSe18-9	Kalitenin kendi adı	din-en
			Birleşik Krallık	1	
			303S41	bs	
			Japonya	1	
			SUS 303Se	jis	
			Çin	1	
			Y1Cr18Ni9Se	gb	

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

X12CrNiSe18-9 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluşturun

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI	KALİTE ARAMA	MALZEME NO.	YAYIN
Malzeme sayfasına git	Tüm kaliteleri ara	1.4625	27 Ağu 2026