

MALZEME NUMARASI 1.4864 · SINIF 1.4

X12NiCrSi36-16

Malzeme no. 1.4864

X12NiCrSi35-16 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 13 bölgeden 26 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 26 13 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 9 kayıtlı
--	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 45.2 % ● Ni — 35 % ● Cr — 16 % ● Mn — 2 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilirliği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	223

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

26 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	5	İspanya	2
N08303	uns	F.3313	une
N08330	uns	F.3313-X 12 CrNi 36-16	une
330	aisi-sae	Uluslararası	1
N08330	aisi-sae	H17	iso
N08330	astm		
Avrupa	4	Japonya	1
1.4864	din-en	SUH330	jis
X12NiCrSi35-16 Kalitenin kendi adı	din-en	Çin	1
X12NiCrSi36-16 Kalitenin kendi adı	din-en	1Cr16Ni35	gb
X13NiCr35-16 Kalitenin kendi adı	din-en		
Fransa	4	Rusya / BDT	1
Z12NCS35.16	afnor	XH35BT	gost
Z12NCS37-18	afnor	Çekya	1
Z20NCS33-16	afnor	17 253	csn
Z12NCS37.18	afnor		
Birleşik Krallık	3	eski Yugoslavya	1
3076 NA 17	bs	Č.4579	jus
INCOLOY alloy DS	bs	Polonya	1
NA17	bs	H16N36S2	pn
		Romanya	1
		12SiCrNi360	stas

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

X12NiCrSi36-16 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4864

YAYIN

5 Eyl 2026