

MALZEME NUMARASI 1.4539 · SINIF 1.4

X1NiCrMoCu25-20-5

Malzeme no. 1.4539

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 23 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 23 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
--	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 46 %
- Ni — 25 %
- Cr — 20 %
- Mo — 4.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 4.5%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde düzleştirme göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından,

burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Mekanik özellikler

2 durumda 2 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	230
SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	220

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

23 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	9	Avrupa	2
N08904	uns	1.4539	din-en
904L	aisi-sae	X1NiCrMoCu25-20-5 Kalitenin kendi adı	din-en
N08904	aisi-sae		
N08904	aisi-sae		
UNS N08904	aisi-sae		
UNS V	aisi-sae		
UNS V 0890A	aisi-sae		
UNS8904	aisi-sae		
N 08904	astm		
Fransa	3	İsveç	1
Z1NC DU25.20	afnor	2562	ss
Z2NC DU25-20	afnor		
Z6CNT18.10	afnor		
Japonya	3	Çekya	1
F SUS 317 J5L	jis	17342	csn
SUS 317 J5L TK	jis		
SUS 317 J5L TP	jis		
		Slovakya	1
		17 342	stn

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

X1NiCrMoCu25-20-5 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4539

YAYIN

8 Eyl 2026