

MALZEME NUMARASI 1.4105 · SINIF 1.4

X4CrMoS18

Malzeme no. 1.4105

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 25 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.7 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 25 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
--	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 79.2 %
- Cr — 17 %
- Si — 1.5 %
- Mn — 1.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	200

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.7	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

25 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	15	Fransa	2
S43020	uns	Z13CF17	afnor
430F	aisi-sae	Z8CF17	afnor
51430F	aisi-sae		
S43020	aisi-sae	İspanya	1
A314	astm	F.3114	une
A473	astm		
A581	astm	Japonya	1
A582	astm	SUS 430F	jis
A895	astm		
F2281	astm	Çin	1
F593	astm	Y1Cr17	gb
F594	astm		
F738	astm	İtalya	1
F836	astm	X10CrS17	uni
F899	astm		
Avrupa	2	Sırbistan	1
X4CrMoS18 Kalitenin kendi adı	din-en	Č.4770.1	srps
X6CrMoS17 Kalitenin kendi adı	din-en	eski Yugoslavya	1
		Č.47701	jus

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

X4CrMoS18 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4105

YAYIN

30 Ağu 2026