

MALZEME NUMARASI 1.1155 · SINIF 1.1

# ZG 25

## Malzeme no. 1.1155

GC25E olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 6 bölgeden 22 standart tanımı.

|                                           |                                            |                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>22</b> 6 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>8</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|

### Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.6 %
- Mn — 0.7 %
- Si — 0.4 %
- C — 0.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

### Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

## Mekanik özellikler

2 durumda 6 değer

| QUENCHING 880°C, WATER,<br>DRAWING 560°C, AIR | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | Z<br>% | KCU<br>kJ/m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------|--------------------------|
| to 25                                         | 500                     | 300                     | 22      | 50     | 880                      |
| DURUM · ÖLÇÜ                                  |                         |                         |         |        | HB                       |
| (annealing) , GOST 4543-71                    |                         |                         |         |        | 197                      |

## Fiziksel özellikler

3 değer

| ÖZELLİK             | DEĞER | BİRİM             |
|---------------------|-------|-------------------|
| Yoğunluk            | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |
| Dönüşüm noktası Ac1 | 723   | °C                |
| Dönüşüm noktası Ac3 | 820   | °C                |

## Isıl işlem

2 rejim

| ADIM          | SICAKLIK               | ORTAM |
|---------------|------------------------|-------|
| Normalizasyon | 880–940 °C             | —     |
| Normalizasyon | Sıcaklık belirtilmemiş | —     |

## Standartlara göre adlandırmalar

22 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                                    |          |                                     |        |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------|
| <b>Amerika Birleşik Devletleri</b> | 8        | <b>Rusya / BDT</b>                  | 3      |
| J02002 <b>Kalitenin kendi adı</b>  | uns      | 25G                                 | gost   |
| 1026                               | aisi-sae | 25Г                                 | gost   |
| 1026H                              | aisi-sae | ст.25Г                              | gost   |
| 1029                               | aisi-sae |                                     |        |
| 1525                               | aisi-sae | <b>Avrupa</b>                       | 2      |
| G10260                             | aisi-sae | GC25E <b>Kalitenin kendi adı</b>    | din-en |
| G10290                             | aisi-sae | GS-Ck 25 <b>Kalitenin kendi adı</b> | din-en |
| G15250                             | aisi-sae |                                     |        |
| <b>Çin</b>                         | 5        | <b>Birleşik Krallık</b>             | 2      |
| 25                                 | gb       | 070M26                              | bs     |
| 25 25Z ZG230-450                   | gb       | 080A25                              | bs     |
| 25MnG                              | gb       | <b>Japonya</b>                      | 2      |
| 25Z                                | gb       | S 25 C                              | jis    |
| ZG 25                              | gb       | STB410                              | jis    |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

**ZG 25 hakkında talep**

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

**KALİTE ARAMA**

Tüm kaliteleri ara

**MALZEME NO.**

1.1155

**YAYIN**

10 Eyl 2026