

MALZEME NUMARASI 1.4713 · SINIF 1.4

10X17Cr10

Malzeme no. 1.4713

X10CrAl7 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 8 bölgeden 14 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.7 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 14 8 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
--	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 90.3 % ● Cr — 7 % ● Mn — 1 % ● Si — 0.8 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar — 0.9 %

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

2 durumda 5 değer

SOFT ANNEALED				HB
Soft annealed				192
DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %
Bar, GOST 5949-75	440	245	20	40

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.7	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

14 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Rusya / BDT	6	İtalya	1
10X17Cİ0	gost	X7AL	uni
15KH6SYU	gost	Çekya	1
15X6Cİ0	gost	17113	csn
Sv-10Kh17T	gost	Slovakya	1
X6Cİ0	gost	17 113	stn
ЭИ428	gost	Sırbistan	1
Avrupa	2	Č.4974	srps
X10CrAl7	Kalitenin kendi adı din-en	Polonya	1
X10CrAlSi7	Kalitenin kendi adı din-en	H6S2	pn
Fransa	1		
Z8CA7	afnor		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

10X17Cİ0 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4713

YAYIN

8 Eyl 2026