

## MALZEME NUMARASI EN-JS1102

## PK70-6.8

## Malzeme no. EN-JS1102

EN-GJS-700-2U olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 22 bölgeden 37 standart tanımı.

|                                           |                                             |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>37</b> 22 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>1</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|

## Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Mekanik özellikler

1 durumda 4 değer

| DURUM · ÖLÇÜ          | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | RE<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB      |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Casting, GOST 7293-85 | 700                     | 420                     | 2       | —       |
| GOST 7293-85          | —                       | —                       | —       | 228–302 |

## Fiziksel özellikler

1 değer

| ÖZELLİK  | DEĞER | BİRİM             |
|----------|-------|-------------------|
| Yoğunluk | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

## Standartlara göre adlandırmalar

37 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                                          |          |                                  |        |
|------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|
| <b>Rusya / BDT</b>                       | 10       | <b>Fransa</b>                    | 1      |
| PK70                                     | gost     | FGS 700-2                        | afnor  |
| R12MF5-MP                                | gost     | <b>Uluslararası</b>              | 1      |
| VCH70                                    | gost     | 700-2                            | iso    |
| BЧ70                                     | gost     | <b>Japonya</b>                   | 1      |
| ДИ70-МП                                  | gost     | FCD700                           | jis    |
| ПК70-6.0                                 | gost     | <b>İtalya</b>                    | 1      |
| ПК70-6.4                                 | gost     | GS 700-2                         | uni    |
| ПК70-6.8                                 | gost     | <b>İsveç</b>                     | 1      |
| ПК70-7.4                                 | gost     | 07 37-01                         | ss     |
| P12MΦ5-МП                                | gost     | <b>Çekya</b>                     | 1      |
| <b>Avrupa</b>                            | 2        | 422307                           | csn    |
| EN-GJS-700-2U <b>Kalitenin kendi adı</b> | din-en   | <b>Latin Amerika</b>             | 1      |
| GGG-70 <b>Kalitenin kendi adı</b>        | din-en   | FMNP70002                        | copant |
| <b>Birleşik Krallık</b>                  | 2        | <b>Macaristan</b>                | 1      |
| 700/2                                    | bs       | GoV70                            | msz    |
| SNG 700                                  | bs       | <b>Avustralya / Yeni Zelanda</b> | 1      |
| <b>İspanya</b>                           | 2        | 700-2                            | as-nzs |
| FGE70-2                                  | une      | <b>Romanya</b>                   | 1      |
| FGS 70-2                                 | une      | FGN70-3                          | stas   |
| <b>Çin</b>                               | 2        | <b>Bulgaristan</b>               | 1      |
| QT700-18                                 | gb       | 700-2                            | bds    |
| QT700-2                                  | gb       | <b>Belçika</b>                   | 1      |
| <b>Polonya</b>                           | 2        | FNG70-2                          | nbn    |
| Zs70002                                  | pn       | <b>Hollanda</b>                  | 1      |
| ZS7002                                   | pn       | GN70                             | nen    |
| <b>Avusturya</b>                         | 2        | <b>Finlandiya</b>                | 1      |
| GGG700                                   | onorm    | GRP700                           | sfs    |
| SG70                                     | onorm    |                                  |        |
| <b>Amerika Birleşik Devletleri</b>       | 1        |                                  |        |
| 100-70-03                                | aisi-sae |                                  |        |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

**PK70-6.8 hakkında talep**

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

**KALİTE ARAMA**

Tüm kaliteleri ara

**MALZEME NO.**

EN-JS1102

**YAYIN**

24 Ağu 2026