

MALZEME NUMARASI 1.0050 · SINIF 1.0

Sv-08

Malzeme no. 1.0050

E295 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 23 bölgeden 123 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 123 23 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 11 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 99.9 % ● P — 0 % ● S — 0 % ● N — 0 %

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

3 durumda 36 değer

FLAT AND LONG PRODUCTS	REH N/mm ²	RM N/mm ²
≤ 3	—	490–660
3 – 100	—	470–610

FLAT AND LONG PRODUCTS		REH N/mm ²	RM N/mm ²			
≤ 16		295	–			
16 – 40		285	–			
40 – 63		275	–			
63 – 80		265	–			
80 – 100		255	–			
100 – 150		245	450–610			
150 – 250		–	440–610			
150 – 200		235	–			
DURUM · ÖLÇÜ		A80 % · Lo = 80 mm	A % · Lo = 5,65 √So			
≤ 1		12	–			
1 – 1.5		13	–			
1.5 – 2		14	–			
2 – 2.5		15	–			
2.5 – 3		16	–			
3 – 40		–	20			
40 – 63		–	19			
63 – 100		–	18			
100 – 150		–	16			
150 – 250		–	15			
NORMALİZİNG		RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	Z %	KCU kJ/m ²
100 - 300		350	175	24	50	590
300 - 500		350	175	22	45	540
500 - 800		350	175	20	40	490

Fiziksel özellikler

8 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	E GPa
20	7.85	198
100	–	196
200	–	191

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	E GPa
300	–	185
400	–	164

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³
Dönüşüm noktası Ac1	730	°C
Dönüşüm noktası Ac3	825	°C
Dönüşüm noktası Ar3	815	°C
Dönüşüm noktası Ar1	690	°C

Teknolojik özellikler

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Kaynak kabiliyeti	limited weldability.	
Flok oluşumuna duyarlılık	not predisposed	
Meneviş gevrekliği	not predisposed	

Standartlara göre adlandırmalar

123 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Rusya / BDT	53	ЖД10	gost
08Fkp	gost	ЖД5	gost
08GBYu	gost	МЖГ1	gost
08GDNF	gost	C285	gost
08GDNFL	gost	ст.08кп	gost
08KhGSBDP	gost	Ст5сп	gost
08KhGSDP	gost		
08KhMChA	gost	Amerika Birleşik Devletleri	12
08KhMFChA	gost	A570	aisi-sae
08KhMFchYuA	gost	A570(50)	aisi-sae
08YuA	gost	A570Gr.50	aisi-sae
08кп	gost	A572	aisi-sae
08ХМФЧ	gost	A572(50)	aisi-sae
08ХМЧ	gost	A572Gr.50	aisi-sae
30HG1	gost	Gr.50	aisi-sae
30ХГ1	gost	K02305	aisi-sae
5KHGM	gost	K02507	aisi-sae
5KHNV5	gost	A 570 Grade 50	astm
5МФРЛ	gost	A 622	astm
CHS5	gost	A570	astm
CHS5SH	gost		
L5	gost	Birleşik Krallık	7
LR5	gost	1449 1 HR	bs
PA-ZhD5	gost	43/35HS	bs
PA-ZhGrD5	gost	4360-50B	bs
PZhR5	gost	50B	bs
PZhV5	gost	BS 1449 1 HR	bs
S285	gost	E295	bs
St5Gps	gost	Fe490-2FN	bs
St5ps	gost		
St5sp	gost	Fransa	6
Sv-08	gost	3C	afnor
Sv-08A	gost	A50	afnor
Sv-08AA	gost	A50-2	afnor
Sv-08GA	gost	A60-2	afnor
Sv-08GS	gost	E295	afnor
Sv-08GSMТ	gost	A 50-2	afnor
Sv-08KhGSMA	gost		
Sv-08KhGSMFA	gost	İspanya	4
Sv-08KhM	gost	A490	une
Sv-08KhMFA	gost	A490-2	une
Sv-08KhMNFBA	gost	E295	une
Sv-08KhNM	gost	Fe490-2FN	une
Sv-08MKh	gost		
VSt5sp	gost	İsveç	4
ЖГр0.25Д5	gost	1550	ss
ЖГр1.5Д10	gost	1550-00	ss
ЖГр1.5Д5	gost	1550-01	ss
		2172	ss

Bulgaristan	4
ASt5	bds
E295	bds
WSt5ps	bds
WSt5sp	bds
Avrupa	3
E295 Kalitenin kendi adı	din-en
Fe490-2	din-en
St 50-2 Kalitenin kendi adı	din-en
Uluslararası	3
E355-C	iso
Fe490	iso
Fe510-C	iso
Japonya	3
SS 50	jis
SS490	jis
SS500	jis
Çin	3
Q275	gb
Q275Z	gb
Q345C	gb
İtalya	3
E295	uni
Fe480	uni
Fe490	uni
Macaristan	3
A 50	msz
E295	msz
Fe490-2	msz

Çekya	2
10 500 HŽ	csn
11500	csn
Polonya	2
MSt5	pn
St5	pn
Avusturya	2
St490	onorm
St50F	onorm
Belçika	2
A490-1.2	nbn
FE490-2FN	nbn
Güney Kore	2
SPHE Kalitenin kendi adı	ks
SS490	ks
Slovakya	1
11 500	stn
Sırbistan	1
Č.0545	srps
Romanya	1
OL50.1	stas
Finlandiya	1
Fe50	sfs
İsviçre	1
St50-2	snv

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

Sv-08 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0050

YAYIN

12 Eyl 2026