SteelEquivalents.com

Malzeme veri sayfası
21 Eyl 2026 itibarıyla

SCM415TK

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 1 bölgeden 1 standart tanımı.

DİĞER ADLANDIRMALAR	ÖZELLİK DEĞERLERİ
1 1 bölgede	9 kayıtlı

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir

Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97 % · Cr — 1.1 % · Mn — 0.7 % · Cu — 0.3 %
Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değerin diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3	ÖNGÖRÜLEN AE1	ÖNGÖRÜLEN ACM	ÖNGÖRÜLEN BS
819 °C	743 °C	450 °C	540 °C

Standartlara göre adlandırmalar

1 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Japonya	1
SCM415TK Kalitenin kendi adı	jis

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

SCM415TK hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVRİM İÇİ VERİ SAYFASI
Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA
Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.
—

YAYIN
21 Eyl 2026