

MALZEME NUMARASI 1.1121 · SINIF 1.1

SWR1

Malzeme no. 1.1121

C10E olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 22 bölgeden 61 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 61 22 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.6 %
- Mn — 0.4 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.4 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

3 durumda 4 değer

SOFT ANNEALED	HB	HRB
Soft annealed	131	73
NORMALIZED	HB	
Normalized		85–140
COLD ROLLED	HV	
Cold rolled		250

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

61 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	7	İspanya	5
G10100 Kalitenin kendi adı	uns	C10E	une
1008	aisi-sae	C10k	une
1010 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	F.151	une
1011	aisi-sae	F.1510	une
G10080	aisi-sae	F.1510-C 10 k	une
G10100	aisi-sae		
M1010	aisi-sae	Fransa	4
		AF-34	afnor
Birleşik Krallık	6	C10RR	afnor
040A10	bs	XC10	afnor
045A10	bs	XC12	afnor
045M10	bs		
C10 C10E C10R	bs	İtalya	4
C10E	bs	2C10	uni
CS12	bs	2C15	uni
		C10	uni
Japonya	6	C15	uni
S09CK	jis		
S09CX	jis	Avustralya / Yeni Zelanda	4
S10C	jis	1010	as-nzs
S9CK	jis	A1010	as-nzs
SPHE	jis	CA1010	as-nzs
SWR1	jis	HA1010	as-nzs

Avrupa	3
C10E Kalitenin kendi adı	din-en
Ck 10 Kalitenin kendi adı	din-en
Ck15	din-en
Uluslararası	3
C10	iso
C15M2	iso
S10C	iso
Çin	3
08	gb
08F	gb
10	gb
Rusya / BDT	2
08	gost
10	gost
İsveç	2
1146	ss
1265	ss
Polonya	2
08X	pn
10	pn

Güney Kore	2
SM10C	ks
SM9CK	ks
Çekya	1
12010	csn
Slovakya	1
12 010	stn
Macaristan	1
C10	msz
Romanya	1
OLC10X	stas
Bulgaristan	1
08	bds
Avusturya	1
RC12	onorm
Belçika	1
C10-2	nbn
İsviçre	1
Ck10	snv

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

SWR1 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1121

YAYIN

5 Eyl 2026