

MALZEME NUMARASI 1.0553 · SINIF 1.0

1.0553

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 20 bölgeden 30 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 30 20 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97 %
- Mn — 1.6 %
- Si — 0.6 %
- Cu — 0.6 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.3%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

30 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	5	İspanya	1
A633	din-en	AE355C	une
Fe510C	din-en		
S 355 JO Kalitenin kendi adı	din-en	Norveç	1
S355JO	din-en	NS12153	ns
St 52-3 U Kalitenin kendi adı	din-en		
Amerika Birleşik Devletleri	3	Japonya	1
K12000 Kalitenin kendi adı	uns	SS490B	jis
A441	aisi-sae	Çin	1
A633	aisi-sae	16Mn	gb
Uluslararası	2	Portekiz	1
E355C	iso	FE510-C	np
Fe510C	iso		
İsveç	2	İtalya	1
2132-01	ss	Fe510C	uni
2134-01	ss		
Çekya	2	Slovakya	1
11523	csn	11 523	stn
422 660	csn		
Macaristan	2	Polonya	1
52 C	msz	18G2A	pn
Fe 355 C	msz		
Birleşik Krallık	1	Sırbistan	1
50C	bs	Č.0561	srps
Fransa	1	Avusturya	1
E36-3	afnor	St510C	onorm
		Belçika	1
		AE355C	nbn
		Finlandiya	1
		Fe52C	sfs

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.0553 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0553

YAYIN

3 Eyl 2026