

MALZEME NUMARASI 1.1213 · SINIF 1.1

1.1213

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 11 bölgeden 20 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.69 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 20 11 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.6 %
- Mn — 0.6 %
- C — 0.5 %
- Si — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.69	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

20 tanım · 7 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	4	İtalya	2
1.1213	din-en	C50E	uni
C53E Kalitenin kendi adı	din-en	C53	uni
C53G Kalitenin kendi adı	din-en		
Cf 53 Kalitenin kendi adı	din-en	Uluslararası	1
		C50 C50E4 C50M2	iso
Amerika Birleşik Devletleri	4	Japonya	1
G10500 Kalitenin kendi adı	uns	S50C	jis
G10550 Kalitenin kendi adı	uns		
1050 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Çin	1
1055 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	50	gb
Birleşik Krallık	2	Rusya / BDT	1
060A52	bs	50	gost
C50 C50E C50R	bs		
Fransa	2	İsveç	1
XC48H1TS	afnor	1674	ss
XC48TS	afnor	Çekya	1
		12051	csn

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.1213 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1213

YAYIN

6 Eyl 2026