

MALZEME NUMARASI 1.1645 · SINIF 1.1

1.1645

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 18 bölgeden 45 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 45 18 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.5 %
- C — 1.1 %
- Mn — 0.2 %
- Si — 0.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

45 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	7	Bulgaristan	3
T72301	uns	U10	bds
G51320	aisi-sae	U11	bds
T72301	aisi-sae	U12	bds
W 1	aisi-sae	İspanya	2
W1-9	aisi-sae	C102	une
W110	aisi-sae	F.5117C102	une
W110Extra	aisi-sae		
Fransa	4	Japonya	2
C105E2U	afnor	SK3	jis
C120E3U	afnor	SK4	jis
Y1-90	afnor	Çin	2
Y2105	afnor	T10	gb
Polonya	4	T11	gb
N10	pn	Macaristan	2
N10E	pn	S101	msz
N11	pn	S102	msz
N11E	pn		
Birleşik Krallık	3	Avusturya	2
1645	bs	BOHLERK990	onorm
BW1A	bs	K990	onorm
BW1B	bs		
Uluslararası	3	Avrupa	1
C105U	iso	C105W2	Kalitenin kendi adı din-en
CT105	iso	İtalya	1
TC105	iso	C100KU	uni
Rusya / BDT	3	İsveç	1
U10	gost	1880	ss
U10A	gost	Romanya	1
Y10	gost	OSC10	stas
Çekya	3	Güney Kore	1
19 192 PH	csn	STC3	ks
19191	csn		
19192	csn		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.1645 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1645

YAYIN

7 Eyl 2026