

MALZEME NUMARASI 1.2083 · SINIF 1.2

1.2083

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 16 bölgeden 24 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 24 16 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 84.1 % Cr — 13.5 % Si — 1 % Mn — 1 % Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.4%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilirliği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	241

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

24 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	3	İspanya	1
S42000	uns	F.3403	une
S42080	uns	Uluslararası	1
420	aisi-sae	X40Cr14	iso
Polonya	3	Japonya	1
4H13	pn	SUS420J2	jis
4H13 jako grupa	pn	Çin	1
4H14	pn	4Cr13	gb
Avrupa	2	İtalya	1
X40Cr14 Kalitenin kendi adı	din-en	X40Cr14	uni
X42Cr13 Kalitenin kendi adı	din-en	İsveç	1
Fransa	2	2304	ss
Z40C13	afnor	Slovakya	1
Z44C14	afnor	17 024	stn
Rusya / BDT	2	Brezilya	1
40Ch13	gost	420	abnt
40X13	gost	Sırbistan	1
Çekya	2	Č.4175	srps
17024	csn		
17029	csn		
Birleşik Krallık	1		
420S37	bs		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.2083 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.2083

YAYIN

5 Eyl 2026