

MALZEME NUMARASI 1.2711 · SINIF 1.2

1.2711

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 17 bölgeden 24 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 24 17 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 95.8 %
- Ni — 1.7 %
- Cr — 0.7 %
- Mn — 0.7 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 718 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 712 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 699 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 506 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

24 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	2	Avrupa	1
L 6	aisi-sae	54NiCrMoV6	Kalitenin kendi adı din-en
T61206	aisi-sae	Birleşik Krallık	1
Fransa	2	BH224/5	bs
55NCDV7	afnor	İspanya	1
55NiCrMoV7	afnor	F.520S	une
Japonya	2	Çin	1
SKT3	jis	5CrNiMo	gb
SKT4	jis	İsveç	1
Rusya / BDT	2	2550	ss
5KHNM	gost	Çekya	1
5XHM	gost	19 662	csn
İtalya	2	Macaristan	1
44NiCrMoV7KU	uni	NK	msz
55NiCrMoV7KU	uni	Bulgaristan	1
Polonya	2	5ChNM	bds
WNL	pn	Avusturya	1
WNL1	pn	W502	onorm
Romanya	2	Güney Kore	1
55MoCrNi16	stas	STF4	ks
55VMoCrNi16	stas		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.2711 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.2711

YAYIN

8 Eyl 2026