

MALZEME NUMARASI 1.2826 · SINIF 1.2

1.2826

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 10 bölgeden 15 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 15 10 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.1 % · Mn — 1 % · Si — 0.9 % · C — 0.6 % · Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.4%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

15 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Polonya	3	Avrupa	1
60S2A	pn	60MnSiCr4	Kalitenin kendi adı din-en
60SG	pn		
60SGH	pn	Birleşik Krallık	1
		251H60	bs
Amerika Birleşik Devletleri	2	Fransa	1
9260	aisi-sae	61SiCr7	afnor
G92600	aisi-sae		
Japonya	2	Uluslararası	1
SUP6	jis	60MnSiCr4	iso
SUP7	jis		
Rusya / BDT	2	Çin	1
60S2A	gost	60Si2Mn	gb
60C2A	gost	Bulgaristan	1
		60S2A	bds

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.2826 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.2826

YAYIN

9 Eyl 2026