

MALZEME NUMARASI 1.3339 · SINIF 1.3

1.3339

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 15 bölgeden 21 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 21 15 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 12 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 3.7%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Mekanik özellikler

3 durumda 3 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	262
DURUM · ÖLÇÜ	HB
(annealing) , GOST 19265-73	255
DURUM · ÖLÇÜ	HB
Annealed	262

Fiziksel özellikler

3 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³
Dönüşüm noktası Ac1	815	°C
Dönüşüm noktası Ar1	730	°C

Standartlara göre adlandırmalar

21 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	3	Japonya	1
HS 6-5-2 Kalitenin kendi adı	din-en	SKH51	jis
HS6-5-2 Kalitenin kendi adı	din-en	Çin	1
S6-5-2	din-en	W6Mo5Cr4V2	gb
Amerika Birleşik Devletleri	3	Rusya / BDT	1
T11302	uns	R6M5	gost
M2	aisi-sae	İtalya	1
M2	astm	HS6-5-2	uni
Uluslararası	2	İsveç	1
HS6-5-2	iso	2722	ss
HS6-5-2C	iso	Çekya	1
Güney Kore	2	19830	csn
SKH51 Kalitenin kendi adı	ks	Slovakya	1
SKH9	ks	19 830	stn
Birleşik Krallık	1	Polonya	1
BM2	bs	SW7M	pn
Fransa	1		
Z85WDCV06-05-04-02	afnor		

Avusturya

1

S600

onorm

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.3339 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

[Malzeme sayfasına git](#)

KALİTE ARAMA

[Tüm kaliteleri ara](#)

MALZEME NO.

1.3339

YAYIN

28 Ağu 2026