

MALZEME NUMARASI 1.3523 · SINIF 1.3

1.3523

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 8 bölgeden 16 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 16 8 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 96.6 %
- Mn — 1.3 %
- Cr — 1.2 %
- Si — 0.4 %
- Eser miktardaki ve safsızlıklar — 0.6%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

16 tanım · 6 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	4	Japonya	2
G51200 Kalitenin kendi adı	uns	SCr420	jis
H51200 Kalitenin kendi adı	uns	SCr420H	jis
5120 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Rusya / BDT	2
5120H Kalitenin kendi adı	aisi-sae	20X	gost
Uluslararası	3	ст.20X	gost
20Cr4	iso	Çin	1
20Cr4H	iso	20CrH	gb
20CrS4	iso	Çekya	1
Avrupa	2	14221	csn
19 Mn Cr 5 Kalitenin kendi adı	din-en	Slovakya	1
19MnCr5 Kalitenin kendi adı	din-en	14 221	stn

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.3523 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.3523

YAYIN

4 Eyl 2026