

MALZEME NUMARASI 1.4034 · SINIF 1.4

1.4034

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 17 bölgeden 46 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.7 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 46 17 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
--	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 84 % ● Cr — 13.5 % ● Si — 1 % ● Mn — 1 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.5%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	245

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.7	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

46 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	14	İspanya	2
S42000	uns	F.3405	une
S42080	uns	F.3405-X46Cr13	une
420	aisi-sae	Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	2
51420	aisi-sae	5506	ams
S42000	aisi-sae	5621	ams
A1049	astm	Polonya	2
A176	astm	4H13	pn
A182	astm	4H14	pn
A276	astm	Uluslararası	1
A314	astm	X40Cr14	iso
A473	astm	Japonya	1
A580	astm	SUS420J2	jis
F1079	astm	Çin	1
F2215	astm	4Cr13	gb
Fransa	6	İtalya	1
Z38C13M Kalitenin kendi adı	afnor	X40Cr14	uni
Z40C13	afnor	İsveç	1
Z40C14	afnor	2304	ss
Z40CM	afnor	Çekya	1
Z40Cr14	afnor	17 029	csn
Z44C14 Kalitenin kendi adı	afnor	Brezilya	1
Birleşik Krallık	4	420	abnt
420S45	bs	Sırbistan	1
420S45 EN 56D	bs	Č.4175	srps
56D	bs	eski Yugoslavya	1
EN56D	bs	Č.4175	jus
Rusya / BDT	4		
40Ch13 Kalitenin kendi adı	gost		
40KH13	gost		
40X13	gost		
40X13	gost		
Avrupa	3		
1.4034	din-en		
X40Cr13	din-en		
X46Cr13 Kalitenin kendi adı	din-en		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.4034 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4034

YAYIN

4 Eyl 2026