

MALZEME NUMARASI 1.4325 · SINIF 1.4

1.4325

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 10 bölgeden 51 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 51 10 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 69.8 % Cr — 18 % Ni — 9 % Mn — 2 % Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOFT ANNEALED	HB
Soft annealed	215

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

51 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	23	Birleşik Krallık	2
S30200 Kalitenin kendi adı	uns	301 S 21	bs
302 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	302S25	bs
30302	aisi-sae	İspanya	2
A240	astm	F-3507	une
A264	astm	X10CrNi18-9	une
A276	astm	Japonya	2
A313	astm	SUS 301	jis
A314	astm	SUS 302	jis
A368	astm	Rusya / BDT	2
A473	astm	12Ch18N9	gost
A478	astm	12Kh18N9	gost
A479	astm	Avrupa	1
A480	astm	X9CrNi18-9 Kalitenin kendi adı	din-en
A492	astm	Çin	1
A493	astm	1Cr18Ni9	gb
A511	astm	Polonya	1
A554	astm	1H18N9	pn
A580	astm	Brezilya	1
A666	astm	302	abnt
F1669	astm		
F2215	astm		
F599	astm		
F899	astm		
Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	16		
5358	ams		
5500	ams		
5515	ams		
5516	ams		
5600	ams		
5636	ams		
5637	ams		
5688	ams		
5693	ams		
5866	ams		
5903	ams		
5904	ams		
5905	ams		
5906	ams		
6693	ams		
7241	ams		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.4325 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4325

YAYIN

5 Eyl 2026