

MALZEME NUMARASI 1.4546 · SINIF 1.4

1.4546

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 4 bölgeden 70 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 70 4 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 8 kayıtlı
---	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 68.6 %
- Cr — 18 %
- Ni — 10.3 %
- Mn — 2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

70 tanım · 7 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	47	Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	12		
S34700	Kalitenin kendi adı	uns	5362	ams	
S34800	Kalitenin kendi adı	uns	5512	ams	
S34809	Kalitenin kendi adı	uns	5556	ams	
30347		aisi-sae	5558	ams	
30348		aisi-sae	5571	ams	
347	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	5575	ams	
348	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	5646	ams	
348H	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	5654	ams	
S34800		aisi-sae	5674	ams	
A1012		astm	5790	ams	
A1049		astm	5897	ams	
A182		astm	7490	ams	
A193		astm			
A194		astm	Birleşik Krallık	10	
A213		astm	2 S.130	bs	
A240		astm	2 S.143	bs	
A249		astm	3 S.144	bs	
A264		astm	347S17	bs	
A269		astm	3S.145	bs	
A276		astm	S.525	bs	
A312		astm	S143	bs	
A313		astm	S144	bs	
A314		astm	S145	bs	
A320		astm	S527	bs	
A336		astm			
A358		astm	Avrupa	1	
A376		astm	X5CrNiNb18-10	Kalitenin kendi adı	din-en
A403		astm			
A409		astm			
A430		astm			
A473		astm			
A479		astm			
A511		astm			
A554		astm			
A580		astm			
A632		astm			
A774		astm			
A778		astm			
A813		astm			
A814		astm			
A943		astm			
A965		astm			
F2281		astm			
F593		astm			
F594		astm			
F738		astm			
F836		astm			

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.4546 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4546

YAYIN

5 Eyl 2026