

MALZEME NUMARASI 1.4886 · SINIF 1.4

1.4886

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 10 bölgeden 21 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 21 10 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 9 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 42.7 %
- Ni — 35 %
- Cr — 18.5 %
- Mn — 2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	200

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

21 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	12	Fransa	1
N08330 Kalitenin kendi adı	uns	Z20NCS33-16	afnor
330	aisi-sae	Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	1
B511	astm	5592	ams
B512	astm	Rusya / BDT	1
B535	astm	XH35BT	gost
B536	astm	Çekya	1
B546	astm	17253	csn
B710	astm	Slovakya	1
B726	astm	17 253	stn
B739	astm	Polonya	1
B829	astm	H16N36S2	pn
N08330	astm	Romanya	1
Avrupa	1	12SiCrNi360	stas
X10NiCrSi35-19 Kalitenin kendi adı	din-en		
Birleşik Krallık	1		
NA17	bs		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.4886 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4886

YAYIN

8 Eyl 2026