

MALZEME NUMARASI 1.4922 · SINIF 1.4

1.4922

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 8 bölgeden 16 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 16 8 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 12 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 85.3 %
- Cr — 11.3 %
- Mo — 1 %
- Mn — 0.7 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

16 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	4	Polonya	2
1.4922	din-en	20H12M1F	pn
X20CrMoV11-1 Kalitenin kendi adı	din-en	X20CrMoV121	pn
X20CrMoV12-1 Kalitenin kendi adı	din-en		
X22CrMoV12-1	din-en	Uluslararası	1
		X20CrMoNV11-1-1	iso
Rusya / BDT	4	Çin	1
20Ch11MNF	gost	1Cr11MoV	gb
20Ch12MNF-Sh	gost		
20X11MHΦ	gost	İtalya	1
20X12MHΦ-Ш	gost	X20CrMoNi1201	uni
Çekya	2	İsveç	1
17 134	csn	2317	ss
422 916	csn		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.4922 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4922

YAYIN

25 Ağu 2026