

MALZEME NUMARASI 1.5069 · SINIF 1.5

1.5069

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 7 bölgeden 12 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 12 7 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 6 kayıtlı
---	--	---------------------------------------


Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

12 tanım · 5 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	6	Japonya	1
G13350 Kalitenin kendi adı	uns	SMn443	jis
G13400	uns		
H13400 Kalitenin kendi adı	uns	Çin	1
1335 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	40Mn2	gb
1340	aisi-sae		
1340H Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Rusya / BDT	1
		40Г2	gost
Avrupa	1	Çekya	1
36Mn7 Kalitenin kendi adı	din-en	14 240	csn
Fransa	1		
40M5	afnor		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.5069 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.5069

YAYIN

9 Eyl 2026