

MALZEME NUMARASI 1.5423 · SINIF 1.5

1.5423

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 5 bölgeden 20 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 20 5 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
---	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.2 %
- Mn — 0.7 %
- Mo — 0.6 %
- Si — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

20 tanım · 14 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	13	İspanya	3		
G44190	Kalitenin kendi adı	uns	16Mo5	une	
G45200	Kalitenin kendi adı	uns	F.2602	une	
H44190	Kalitenin kendi adı	uns	F.2602-16Mo5	une	
K11522	Kalitenin kendi adı	uns			
K11820	Kalitenin kendi adı	uns	Avrupa	2	
K12020	Kalitenin kendi adı	uns	1.5423	din-en	
K12023	Kalitenin kendi adı	uns	16Mo5	Kalitenin kendi adı	din-en
K12320	Kalitenin kendi adı	uns			
K12821	Kalitenin kendi adı	uns	Birleşik Krallık	1	
K12822	Kalitenin kendi adı	uns	1503-245-420	bs	
4419	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
4419H	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	İtalya	1	
4520	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	16Mo5	uni	

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.5423 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluşturun

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI	KALİTE ARAMA	MALZEME NO.	YAYIN
Malzeme sayfasına git	Tüm kaliteleri ara	1.5423	5 Eyl 2026