

MALZEME NUMARASI 1.5639 · SINIF 1.5

1.5639

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 21 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 21 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
---	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 95.6 %
- Ni — 3.5 %
- Mn — 0.4 %
- Si — 0.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

21 tanım · 7 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	7	İspanya	2
K31718 Kalitenin kendi adı	uns	A-152	une
K31918 Kalitenin kendi adı	uns	F-152	une
K32018 Kalitenin kendi adı	uns		
K32025 Kalitenin kendi adı	uns	Çin	2
K32026 Kalitenin kendi adı	uns	07Ni5DR	gb
K41583	uns	08Ni3DR	gb
A2317 Kalitenin kendi adı	aisi-sae		
Japonya	4	Avrupa	1
G3127 gr. SL3N255	jis	16Ni14 Kalitenin kendi adı	din-en
G3127 gr. SL3N440	jis		
G3127 gr. SL5N590	jis	Fransa	1
G3464 gr. STBL450	jis	Z10N05	afnor
Birleşik Krallık	2	Uluslararası	1
BS1501 Gr 503	bs	X9Ni5	iso
BS3603 gr. 503LT	bs	Macaristan	1
		AH80	msz

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.5639 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.5639

YAYIN

5 Eyl 2026