

MALZEME NUMARASI 1.6541 · SINIF 1.6

1.6541

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 4 bölgeden 4 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.77 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 4 4 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 12 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 96.7 %
- Mn — 1.3 %
- Ni — 0.6 %
- Cr — 0.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 786 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 713 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 491 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 530 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.77	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

4 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	1	Polonya	1
23MnNiCrMo5-2	Kalitenin kendi adı	23G2NMHA	pn
Fransa	1	Romanya	1
23MNC5	afnor	24 MoCrNiMn 15z	stas

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.6541 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.6541

YAYIN

10 Eyl 2026