

MALZEME NUMARASI 1.6562 · SINIF 1.6

1.6562

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 33 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 33 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 95.5 %
- Ni — 1.8 %
- Cr — 0.8 %
- Mn — 0.8 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 741 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 711 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 619 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 501 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

33 tanım · 9 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	13	Avrupa	2
G43370	uns	40 NiCrMo 8 4	din-en
G43376	uns	40NiCrMo8-4	din-en
G43406	uns		
H43406	uns	Birleşik Krallık	2
K24064	uns	817M40	bs
4337	aisi-sae	S155	bs
4340	aisi-sae		
E4337	aisi-sae	Rusya / BDT	2
E4340	aisi-sae	40ChN2MA	gost
E4340 Mod	aisi-sae	40KhN2MA	gost
E4340H	aisi-sae		
A322	astm	İtalya	2
A331	astm	40 NiCrMo 7	uni
		NCM 4	uni
Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	8	Polonya	2
6257	ams	34HNM	pn
6359	ams	40HNMA	pn
6409	ams		
6414	ams	Fransa	1
6415	ams	40 NCD 7	afnor
6417	ams		
6419	ams	Türkiye	1
6484	ams	Ç 4340	mke

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

1.6562 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.6562

YAYIN

22 Ağu 2026