

MALZEME NUMARASI 2.4068 · SINIF 2.4

2.4068

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 27 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.89 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 27 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.

C		≤ 0.02
Si		≤ 0.25
Mn		≤ 0.35
S		0.005
Ni		≥ 99
Cu		≤ 0.25
Ti		≤ 0.1
Mg		≤ 0.15
Fe		≤ 0.4

Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.89	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

27 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Uluslararası	10	Birleşik Krallık	2
C-Ni99	iso	NA 11	bs
C-Ni99-HC	iso	NA 12	bs
N5	iso		
NC2100	iso	Fransa	2
NC2100-HC	iso	Ni-01	afnor
Ni99,0	iso	Ni-02	afnor
Ni99.0/LC	iso		
NW2200	iso	Rusya / BDT	2
NW2201	iso	NP2	gost
stop odlewany	iso	NP4	gost
Japonya	4	Avrupa	1
NLCB	jis	LC-Ni 99 Kalitenin kendi adı	din-en
NLCP	jis		
NNCB	jis	Amerika Birleşik Devletleri	1
NNCP	jis	N02201	uns
Çin	4	Polonya	1
H02200	gb	L210H21	pn
H02201	gb		
NS5200	gb		
NS5201	gb		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

2.4068 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

2.4068

YAYIN

9 Eyl 2026