

MALZEME NUMARASI 2.4858 · SINIF 2.4

2.4858

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 4 bölgeden 18 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.14 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 18 4 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 14 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 27.6 %
- Ni — 42 %
- Cr — 21.5 %
- Mo — 3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 5.9%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalitenin bileşimi, yayımlanmış modelin doğrulanmış aralığının (düşük alaşımlı bileşim penceresi) dışında kaldığından, burada bir dönüşüm sıcaklığı öngörülmemektedir.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.14	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

18 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	15	Avrupa	1
N08825 Kalitenin kendi adı	uns	NiCr21Mo Kalitenin kendi adı	din-en
N08826 Kalitenin kendi adı	uns		
B 423	astm	Birleşik Krallık	1
B 424	astm	3072-76	bs
B 425	astm		
B 564	astm	Fransa	1
B 705	astm	NC 21 FeDU	afnor
B 751	astm		
B 755	astm		
B 829	astm		
B 906	astm		
B163	astm		
B366	astm		
B704	astm		
B775	astm		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

2.4858 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

[Malzeme sayfasına git](#)

KALİTE ARAMA

[Tüm kaliteleri ara](#)

MALZEME NO.

2.4858

YAYIN

20 Ağu 2026