

MALZEME NUMARASI EN-JL1050

EN-JL1050

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 22 bölgeden 33 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 33 22 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 2 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	HB
Casting, GOST 1412-85	300	—
GOST 1412-85	—	163–270

Fiziksel özellikler

2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RHO g/cm ³	E GPa	ALPHA 10 ⁻⁶ /K	LAMBDA W/(m·K)	CP J/(kg·K)
20	7.3	130	—	46	—
100	—	—	10.5	—	525
ÖZELLİK	DEĞER		BİRİM		
Yoğunluk	7.85		g/cm ³		

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
nu	0.26	

Isıl işlem

1 rejim

ADIM	SICAKLIK	ORTAM
Su verme	1050–1100 °C	Su

Standartlara göre adlandırmalar

33 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	3	Uluslararası	1
F13101 Kalitenin kendi adı	uns	300	iso
No 45 B	aisi-sae	Japonya	1
No.45	aisi-sae	FC300	jis
Fransa	3	Çin	1
FGL300	afnor	HT300	gb
Ft 30 D	afnor	İtalya	1
Ft30	afnor	G30	uni
İsveç	3	Çekya	1
O130	ss	422430	csn
O130-00	ss	Latin Amerika	1
O130	ss	FG300	copant
Avrupa	2	Macaristan	1
EN-GJL-300 Kalitenin kendi adı	din-en	OV30	msz
GG-30 Kalitenin kendi adı	din-en	Romanya	1
Birleşik Krallık	2	FC300	stas
300	bs	Avustralya / Yeni Zelanda	1
Grade 300	bs	T300	as-nzs
Rusya / BDT	2	Bulgaristan	1
SCH30	gost	Vch30	bds
C430	gost	Belçika	1
Polonya	2	FGG30	nbn
Z130	pn	Hollanda	1
Z1300	pn	GG30	nen
Avusturya	2	Tayvan	1
GG30	onorm	FC300	cns
GG300	onorm		
İspanya	1		
FG30	une		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

EN-JL1050 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JL1050

YAYIN

2 Eyl 2026