

MALZEME NUMARASI EN-JS1030

EN-JS1030

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 18 bölgeden 31 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 31 18 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 1 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 4 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	400	250	15	—
GOST 7293-85	—	—	—	140–202

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

31 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Fransa	5	İsveç	2
400/17	afnor	07 17-02	ss
FCS 400-12	afnor	0717-00	ss
FGS370-17	afnor		
FGS400-12	afnor	Avustralya / Yeni Zelanda	2
FGS400-15	afnor	0717-02	as-nzs
		300-17	as-nzs
Avrupa	2	Amerika Birleşik Devletleri	1
EN-GJS-400-15 Kalitenin kendi adı	din-en	60-40-18	aisi-sae
GGG-40 Kalitenin kendi adı	din-en		
Birleşik Krallık	2	İspanya	1
420-12	bs	FGE 38-17	une
SNG 420	bs		
Uluslararası	2	Çekya	1
400-12	iso	422304	csn
400-15	iso		
Japonya	2	Polonya	1
FCD40	jis	Zs40015	pn
FCD400	jis	Bulgaristan	1
		380-17	bds
Çin	2	Avusturya	1
QT400-15	gb	SG38	onorm
QT400-18	gb		
Rusya / BDT	2	Belçika	1
VCH40	gost	FNG38-17	nbn
B440	gost	Finlandiya	1
		GRP400	sfs
İtalya	2		
GS 370-17	uni		
GS400-12	uni		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

EN-JS1030 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JS1030

YAYIN

3 Eyl 2026