

MALZEME NUMARASI EN-JS1082

EN-JS1082

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 21 bölgeden 29 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 29 21 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 1 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 4 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	HB
Casting, GOST 7293-85	500	320	7	—
GOST 7293-85	—	—	—	153–245

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

29 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	3	Uluslararası	1
65-45-12	aisi-sae	500-7	iso
70-50-05	aisi-sae		
80-55-06	aisi-sae	Japonya	1
		FCD500	jis
Avrupa	2	Çin	1
EN-GJS-500-7U Kalitenin kendi adı	din-en	QT500-7	gb
GGG-50 Kalitenin kendi adı	din-en		
Birleşik Krallık	2	İsveç	1
500/7	bs	07 27-02	ss
SNG 500	bs		
Rusya / BDT	2	Çekya	1
VCH50	gost	422305	csn
B450	gost		
İtalya	2	Latin Amerika	1
GS 500	uni	FMNP55005	copant
GS500-7	uni	Macaristan	1
		GoV50	msz
Polonya	2	Avustralya / Yeni Zelanda	1
ZS5002	pn	500-7	as-nzs
Zs5007	pn		
Avusturya	2	Bulgaristan	1
GGG500	onorm	500-2	bds
SG50	onorm		
Fransa	1	Belçika	1
FGS 500-7	afnor	FNG50-7	nbn
İspanya	1	Hollanda	1
FGE 50-7	une	GN50	nen
		Finlandiya	1
		GRP500	sfs

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

EN-JS1082 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JS1082

YAYIN

11 Eyl 2026