

MALZEME NUMARASI 1.6562 · SINIF 1.6

Ç 4340

Malzeme no. 1.6562

40 NiCrMo 8 4 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 33 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 33 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 95.5 %
- Ni — 1.8 %
- Cr — 0.8 %
- Mn — 0.8 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilir anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 741 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 711 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 619 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 501 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

33 tanım · 9 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	13	Avrupa	2
G43370 Kalitenin kendi adı	uns	40 NiCrMo 8 4 Kalitenin kendi adı	din-en
G43376 Kalitenin kendi adı	uns	40NiCrMo8-4 Kalitenin kendi adı	din-en
G43406	uns		
H43406 Kalitenin kendi adı	uns	Birleşik Krallık	2
K24064 Kalitenin kendi adı	uns	817M40	bs
4337 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	S155	bs
4340	aisi-sae		
E4337 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Rusya / BDT	2
E4340	aisi-sae	40ChN2MA	gost
E4340 Mod	aisi-sae	40KhN2MA	gost
E4340H Kalitenin kendi adı	aisi-sae		
A322	astm	İtalya	2
A331	astm	40 NiCrMo 7	uni
		NCM 4	uni
Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay	8		
6257	ams	Polonya	2
6359	ams	34HNM	pn
6409	ams	40HNMA	pn
6414	ams		
6415	ams	Fransa	1
6417	ams	40 NCD 7	afnor
6419	ams		
6484	ams	Türkiye	1
		Ç 4340	mke

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

Ç 4340 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.6562

YAYIN

2 Eyl 2026