

MALZEME NUMARASI 1.2008 · SINIF 1.2

K6

Malzeme no. 1.2008

140Cr2 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 10 bölgeden 14 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 14 10 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.4 %
- C — 1.4 %
- Cr — 0.6 %
- Mn — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.3%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

2 durumda 2 değer

DURUM · ÖLÇÜ	RM N/mm ²
0.1 - 4	930
DURUM · ÖLÇÜ	HB
(annealing) , GOST 5950-2000	248

Fiziksel özellikler

4 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³
Dönüşüm noktası Ac1	760	°C
Dönüşüm noktası Ac3	860	°C
Dönüşüm noktası Ar1	700	°C

Standartlara göre adlandırmalar

14 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Avrupa	3	Çin	1	
140Cr2	Kalitenin kendi adı	din-en	Cr06	gb
140Cr3	Kalitenin kendi adı	din-en		
140CrV1		din-en	Çekya	1
			19 420	csn
Fransa	2		Sırbistan	1
130Cr3		afnor	Č.4143	srps
Y2-140C		afnor		
Rusya / BDT	2		Polonya	1
13KH		gost	NC5	pn
13X		gost		
Japonya	1		Macaristan	1
SKS8		jjs	K6	msz
			Avusturya	1
			K205	onorm

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

K6 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.2008

YAYIN

5 Eyl 2026