

MALZEME NUMARASI EN-JL1030

GG200

Malzeme no. EN-JL1030

EN-GJL-200 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 22 bölgeden 37 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 37 22 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 2 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydıımız yok.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

Fiziksel özellikler

2 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³
nu	0.26	

Standartlara göre adlandırmalar

37 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	5	Birleşik Krallık	3
F12101 Kalitenin kendi adı	uns	200	bs
A48-30B	aisi-sae	220	bs
Class30B	aisi-sae	Grade 220	bs
No 30 B	aisi-sae		
No.30	aisi-sae		

Fransa	3
FGL200	afnor
Ft 20 D	afnor
Ft20	afnor
İsveç	3
O120	ss
O120-00	ss
O120	ss
Avrupa	2
EN-GJL-200 Kalitenin kendi adı	din-en
GG-20 Kalitenin kendi adı	din-en
Japonya	2
FC20	jis
FC200	jis
Rusya / BDT	2
SCH20	gost
C420	gost
Polonya	2
Z120	pn
Z1200	pn
Avusturya	2
GG20	onorm
GG200	onorm
İspanya	1
FG20	une

Uluslararası	1
200	iso
Çin	1
HT200	gb
İtalya	1
G20	uni
Çekya	1
422420	csn
Latin Amerika	1
FG200	copant
Macaristan	1
OV20	msz
Romanya	1
FC200	stas
Avustralya / Yeni Zelanda	1
T220	as-nzs
Bulgaristan	1
Vch20	bds
Belçika	1
FGG20	nbn
Hollanda	1
GG20	nen
Tayvan	1
FC200	cns

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

GG200 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

EN-JL1030

YAYIN

30 Ağu 2026