

MALZEME NUMARASI EN-JM1140

# Zcp45006

**Malzeme no. EN-JM1140**

EN-GJMB-450-6 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 11 bölgeden 13 standart tanımı.

|                                           |                                             |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>13</b> 11 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>1</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|

## Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Mekanik özellikler

1 durumda 3 değer

| DURUM · ÖLÇÜ          | RM<br>N/mm <sup>2</sup> | A5<br>% | HB      |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| Casting, GOST 1215-79 | 441                     | 7       | —       |
| GOST 1215-79          | —                       | —       | 150–207 |

## Fiziksel özellikler

1 değer

| ÖZELLİK  | DEĞER | BİRİM             |
|----------|-------|-------------------|
| Yoğunluk | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

## Standartlara göre adlandırmalar

13 tanım · 2 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                                    |          |                  |       |
|------------------------------------|----------|------------------|-------|
| <b>Avrupa</b>                      | 2        | <b>Japonya</b>   | 1     |
| EN-GJMB-450-6                      | din-en   | FCMP440          | jis   |
| GTS-45-06                          | din-en   |                  |       |
| <b>Rusya / BDT</b>                 | 2        | <b>İtalya</b>    | 1     |
| KCH45-7                            | gost     | P45-06           | uni   |
| K445-7                             | gost     |                  |       |
| <b>Amerika Birleşik Devletleri</b> | 1        | <b>İsveç</b>     | 1     |
| 45006                              | aisi-sae | 0854-00          | ss    |
| <b>Birleşik Krallık</b>            | 1        | <b>Çekya</b>     | 1     |
| P45-06                             | bs       | 422545           | csn   |
| <b>Fransa</b>                      | 1        | <b>Polonya</b>   | 1     |
| MN450-6                            | afnor    | Zcp45006         | pn    |
|                                    |          | <b>Avusturya</b> | 1     |
|                                    |          | GTS-450          | onorm |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

## Zcp45006 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

Talep oluştur

## ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

## KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

## MALZEME NO.

EN-JM1140

## YAYIN

30 Ağu 2026