

MALZEME NUMARASI 1.1121 · SINIF 1.1

# C10k

## Malzeme no. 1.1121

C10E olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 22 bölgeden 61 standart tanımı.

|                                           |                                             |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| YOĞUNLUK<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | DİĞER ADLANDIRMALAR<br><b>61</b> 22 bölgede | ÖZELLİK DEĞERLERİ<br><b>7</b> kayıtlı |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|


### Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

### Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

## Mekanik özellikler

3 durumda 4 değer

| SOFT ANNEALED | HB  | HRB    |
|---------------|-----|--------|
| Soft annealed | 131 | 73     |
| NORMALIZED    | HB  |        |
| Normalized    |     | 85–140 |
| COLD ROLLED   | HV  |        |
| Cold rolled   |     | 250    |

## Fiziksel özellikler

1 değer

| ÖZELLİK  | DEĞER | BİRİM             |
|----------|-------|-------------------|
| Yoğunluk | 7.85  | g/cm <sup>3</sup> |

## Standartlara göre adlandırmalar

61 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

|                             |                     |          |                           |  |        |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------------------|--|--------|
| Amerika Birleşik Devletleri |                     | 7        | İspanya                   |  | 5      |
| G10100                      | Kalitenin kendi adı | uns      | C10E                      |  | une    |
| 1008                        |                     | aisi-sae | C10k                      |  | une    |
| 1010                        | Kalitenin kendi adı | aisi-sae | F.151                     |  | une    |
| 1011                        |                     | aisi-sae | F.1510                    |  | une    |
| G10080                      |                     | aisi-sae | F.1510-C 10 k             |  | une    |
| G10100                      |                     | aisi-sae |                           |  |        |
| M1010                       |                     | aisi-sae |                           |  |        |
| Birleşik Krallık            |                     | 6        | Fransa                    |  | 4      |
| 040A10                      |                     | bs       | AF-34                     |  | afnor  |
| 045A10                      |                     | bs       | C10RR                     |  | afnor  |
| 045M10                      |                     | bs       | XC10                      |  | afnor  |
| C10 C10E C10R               |                     | bs       | XC12                      |  | afnor  |
| C10E                        |                     | bs       |                           |  |        |
| CS12                        |                     | bs       |                           |  |        |
| Japonya                     |                     | 6        | İtalya                    |  | 4      |
| S09CK                       |                     | jis      | 2C10                      |  | uni    |
| S09CX                       |                     | jis      | 2C15                      |  | uni    |
| S10C                        |                     | jis      | C10                       |  | uni    |
| S9CK                        |                     | jis      | C15                       |  | uni    |
| SPHE                        |                     | jis      |                           |  |        |
| SWR1                        |                     | jis      |                           |  |        |
|                             |                     |          | Avustralya / Yeni Zelanda |  | 4      |
|                             |                     |          | 1010                      |  | as-nzs |
|                             |                     |          | A1010                     |  | as-nzs |
|                             |                     |          | CA1010                    |  | as-nzs |
|                             |                     |          | HA1010                    |  | as-nzs |

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| <b>Avrupa</b>                            | 3      |
| C10E <small>Kalitenin kendi adı</small>  | din-en |
| Ck 10 <small>Kalitenin kendi adı</small> | din-en |
| Ck15                                     | din-en |
| <b>Uluslararası</b>                      | 3      |
| C10                                      | iso    |
| C15M2                                    | iso    |
| S10C                                     | iso    |
| <b>Çin</b>                               | 3      |
| 08                                       | gb     |
| 08F                                      | gb     |
| 10                                       | gb     |
| <b>Rusya / BDT</b>                       | 2      |
| 08                                       | gost   |
| 10                                       | gost   |
| <b>İsveç</b>                             | 2      |
| 1146                                     | ss     |
| 1265                                     | ss     |
| <b>Polonya</b>                           | 2      |
| 08X                                      | pn     |
| 10                                       | pn     |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| <b>Güney Kore</b>  | 2     |
| SM10C              | ks    |
| SM9CK              | ks    |
| <b>Çekya</b>       | 1     |
| 12010              | csn   |
| <b>Slovakya</b>    | 1     |
| 12 010             | stn   |
| <b>Macaristan</b>  | 1     |
| C10                | msz   |
| <b>Romanya</b>     | 1     |
| OLC10X             | stas  |
| <b>Bulgaristan</b> | 1     |
| 08                 | bds   |
| <b>Avusturya</b>   | 1     |
| RC12               | onorm |
| <b>Belçika</b>     | 1     |
| C10-2              | nbn   |
| <b>İsviçre</b>     | 1     |
| Ck10               | snv   |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

### C10k hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

#### ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

#### KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

#### MALZEME NO.

1.1121

#### YAYIN

5 Eyl 2026