

MALZEME NUMARASI 1.1121 · SINIF 1.1

F.1510-C 10 k

Malzeme no. 1.1121

C10E olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 22 bölgeden 61 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 61 22 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 7 kayıtlı
---	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 98.6 %
- Mn — 0.4 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.4 %
- Eser miktarda ve safsızlıklar · 0.2%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni, Mo.

Mekanik özellikler

3 durumda 4 değer

SOFT ANNEALED	HB	HRB
Soft annealed	131	73
NORMALIZED	HB	
Normalized		85-140
COLD ROLLED		HV
Cold rolled		250

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

61 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	7	İspanya	5	
G10100	Kalitenin kendi adı	uns	C10E	une
1008		aisi-sae	C10k	une
1010	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	F.151	une
1011		aisi-sae	F.1510	une
G10080		aisi-sae	F.1510-C 10 k	une
G10100		aisi-sae		
M1010		aisi-sae		
Birleşik Krallık	6	Fransa	4	
040A10	bs	AF-34	afnor	
045A10	bs	C10RR	afnor	
045M10	bs	XC10	afnor	
C10 C10E C10R	bs	XC12	afnor	
C10E	bs			
CS12	bs			
Japonya	6	İtalya	4	
S09CK	jis	2C10	uni	
S09CX	jis	2C15	uni	
S10C	jis	C10	uni	
S9CK	jis	C15	uni	
SPHE	jis			
SWR1	jis			

Avrupa	3
C10E Kalitenin kendi adı	din-en
Ck 10 Kalitenin kendi adı	din-en
Ck15	din-en
Uluslararası	3
C10	iso
C15M2	iso
S10C	iso
Çin	3
08	gb
08F	gb
10	gb
Rusya / BDT	2
08	gost
10	gost
İsveç	2
1146	ss
1265	ss
Polonya	2
08X	pn
10	pn

Güney Kore	2
SM10C	ks
SM9CK	ks
Çekya	1
12010	csn
Slovakya	1
12 010	stn
Macaristan	1
C10	msz
Romanya	1
OLC10X	stas
Bulgaristan	1
08	bds
Avusturya	1
RC12	onorm
Belçika	1
C10-2	nbn
İsviçre	1
Ck10	snv

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

F.1510-C 10 k hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.1121

YAYIN

12 Eyl 2026