

MALZEME NUMARASI 1.4864 · SINIF 1.4

F.3313

Malzeme no. 1.4864

X12NiCrSi35-16 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 13 bölgeden 26 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 26 13 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 9 kayıtlı
--	---	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



● Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 45.2 % ● Ni — 35 % ● Cr — 16 % ● Mn — 2 % ● Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Mo.

Mekanik özellikler

1 durumda 1 değer

SOLUTION ANNEALED	HB
Solution annealed	223

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

26 tanım · 3 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	5	İspanya	2
N08303	uns	F.3313	une
N08330	uns	F.3313-X 12 CrNi 36-16	une
330	aisi-sae	Uluslararası	1
N08330	aisi-sae	H17	iso
N08330	astm	Japonya	1
Avrupa	4	SUH330	jis
1.4864	din-en	Çin	1
X12NiCrSi35-16 Kalitenin kendi adı	din-en	1Cr16Ni35	gb
X12NiCrSi36-16 Kalitenin kendi adı	din-en	Rusya / BDT	1
X13NiCr35-16 Kalitenin kendi adı	din-en	XH35BT	gost
Fransa	4	Çekya	1
Z12NCS35.16	afnor	17 253	csn
Z12NCS37-18	afnor	eski Yugoslavya	1
Z20NCS33-16	afnor	Č.4579	jus
Z12NCS37.18	afnor	Polonya	1
Birleşik Krallık	3	H16N36S2	pn
3076 NA 17	bs	Romanya	1
INCOLOY alloy DS	bs	12SiCrNi360	stas
NA17	bs		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

F.3313 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.4864

YAYIN

5 Eyl 2026