

MALZEME NUMARASI 1.3343 · SINIF 1.3

HS6-5-2-2

Malzeme no. 1.3343

S 6-5-2 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 19 bölgeden 46 standart tanımı.

YOĞUNLUK 8.12 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 46 19 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 80.9 %
- W — 6.3 %
- Mo — 5 %
- Cr — 4.2 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 3.7%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilir anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: Ni.

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	8.12	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

46 tanım · 4 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	6	Uluslararası	2
T11302 Kalitenin kendi adı	uns	HS6-5-2	iso
611 Kalitenin kendi adı	aisi-sae	HS6-5-2C	iso
D3	aisi-sae		
M 2	aisi-sae	Rusya / BDT	2
T11302	aisi-sae	R6M5	gost
M2	aisi-sae	P6M5	gost
Fransa	6	İsveç	2
HS6-5-2	afnor	2715	ss
HS6-5-2HC	afnor	2722	ss
X85WMoCrV6-5-4	afnor		
Z40CSD10	afnor	Bulgaristan	2
Z85WDCV	afnor	HS6-5-2C	bds
Z85WDCV06-05-04-02	afnor	R6M5	bds
İspanya	4	Avusturya	2
6-5-2	une	BOHLERS600	onorm
EM2	une	S600	onorm
F.5603	une		
HS6-5-2	une	Çin	1
İtalya	4	W6Mo5Cr4V2	gb
15NiCrMo13	uni	Çekya	1
HS6-5-2	uni	19830	csn
HS6-5-2-2	uni		
X82WMoV6-5	uni	Sırbistan	1
Avrupa	3	Č.7680	srps
1.3343	din-en	Polonya	1
HS6-5-2C	din-en	SW7M	pn
S 6-5-2 Kalitenin kendi adı	din-en		
Birleşik Krallık	3	Macaristan	1
3343	bs	R6	msz
4959BA2	bs		
BM2	bs	Romanya	1
Japonya	3	Rp5	stas
SKH51	jis	Güney Kore	1
SKH9	jis	SKH51 Kalitenin kendi adı	ks
SUH3	jis		

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

HS6-5-2-2 hakkında talep

[Talep oluştur](#)

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.3343

YAYIN

8 Eyl 2026