

MALZEME NUMARASI 1.6543 · SINIF 1.6

H88200

Malzeme no. 1.6543

21 NiCrMo 2 2 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 3 bölgeden 18 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 18 3 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 9 kayıtlı
---	--	---------------------------------------

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.4 %
- Mn — 0.8 %
- Ni — 0.6 %
- Cr — 0.5 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 0.8%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 803 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 722 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 466 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 549 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

18 tanım · 17 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri		16	Avrupa		1
G86220	Kalitenin kendi adı	uns	21 NiCrMo 2 2	Kalitenin kendi adı	din-en
G87200	Kalitenin kendi adı	uns	Polonya1		
G88200	Kalitenin kendi adı	uns	22HNM		pn
H86220	Kalitenin kendi adı	uns			
H87200	Kalitenin kendi adı	uns			
H88200	Kalitenin kendi adı	uns			
8622	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
8622H	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
8622RH	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
8719	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
8720	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
8720H	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
8720RH	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
8822	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
8822H	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
8822RH	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilgimiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

H88200 hakkında talep

Talep oluştur

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.6543

YAYIN

23 Ağu 2026