

MALZEME NUMARASI 1.0345 · SINIF 1.0

K02201

Malzeme no. 1.0345

HI olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 17 bölgeden 62 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 62 17 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 16 kayıtlı
---	---	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 97.5 %
- Mn — 0.9 %
- Si — 0.4 %
- Cr — 0.3 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabileceği anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 819 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 717 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 399 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 568 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Mekanik özellikler

1 durumda 12 değer

AS-DELIVERED STATE	RM N/mm ²	RE N/mm ²	A5 %	KCU kJ/m ²
to 20	350-440	225	24	780
21 - 40	350-440	215	24	780
41 - 60	350-440	205	24	780

Fiziksel özellikler

2 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Teknolojik özellikler

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Kaynak kabiliyeti	without limitations.	

Standartlara göre adlandırmalar

62 tanım · 11 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	20	Fransa	4	
K01501	Kalitenin kendi adı	uns	A37AP	afnor
K01700	Kalitenin kendi adı	uns	A37CP	afnor
K02001		uns	AP	afnor
K02200	Kalitenin kendi adı	uns	P235GH	afnor
K02201	Kalitenin kendi adı	uns		
K02202	Kalitenin kendi adı	uns	İspanya	3
K02203	Kalitenin kendi adı	uns	A 37 RC I	une
K02503	Kalitenin kendi adı	uns	A37RCI	une
K02601		uns	RA II	une
K02801	Kalitenin kendi adı	uns		
-55	aisi-sae	İtalya	3	
55 A515 Gr.65	aisi-sae	Fe360-1KG	uni	
A285	aisi-sae	Fe360-1KW	uni	
A285Gr.C	aisi-sae	FeE235	uni	
A516	aisi-sae			
A516Gr.65	aisi-sae	Çekya	3	
Gr.55	aisi-sae	11364	csn	
Gr.65	aisi-sae	11366	csn	
Gr.A	aisi-sae	11368	csn	
A53-A	Kalitenin kendi adı	astm		
		Rusya / BDT	2	
Avrupa	6	12k	gost	
1.0345	din-en	12K	gost	
A285Gr.C	din-en			
ASt35	din-en	İsveç	2	
HI	Kalitenin kendi adı	1330	ss	
P235GH	Kalitenin kendi adı	1330-01	ss	
StE255	din-en			
		Belçika	2	
Birleşik Krallık	6	D37-1.2	nbn	
141-360	bs	E37-1.2	nbn	
1501	bs			
1501 Gr. 161-360	bs	Uluslararası	1	
161-360	bs	P3	iso	
161Gr.360	bs			
400	bs	Çin	1	
		20	gb	
Japonya	5			
SB410	jis	Slovakya	1	
SGV410	jis	11 368	stn	
SPV235	jis			
SPV24	jis	Polonya	1	
SPV450	jis	St36K	pn	
		Avusturya	1	
		St35KW	onorm	

Finlandiya	1
Fe37BP	sfs

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

K02201 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.0345

YAYIN

10 Eyl 2026