

MALZEME NUMARASI 1.6562 · SINIF 1.6

K24064

Malzeme no. 1.6562

40 NiCrMo 8 4 olarak da geçer

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 9 bölgeden 33 standart tanımı.

YOĞUNLUK 7.85 g/cm ³	DİĞER ADLANDIRMALAR 33 9 bölgede	ÖZELLİK DEĞERLERİ 10 kayıtlı
---	--	--

Kimyasal bileşim


Kütlece oran (%)

Bu alaşım nedir



- Demir — hiçbir standartta belirtilmeyen kalan kısım — 95.5 %
- Ni — 1.8 %
- Cr — 0.8 %
- Mn — 0.8 %
- Eser miktarlar ve safsızlıklar · 1.1%

Logaritmik ölçek, %0,01 ile %100 arası — buradaki her değer, on kat aralıklarla doğrudan karşılaştırılabilir.



Ölçek logaritmiktir, elementin alaşımdaki ham payı değildir — %0,01 ile %100'ü tek bir resimde dürüstçe göstermenin tek yoludur ve buradaki her değer diğerleriyle karşılaştırılabilir anlamına gelir.

Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

bileşimden hesaplanmıştır · °C

ÖNGÖRÜLEN AE3 741 °C	ÖNGÖRÜLEN AE1 711 °C	ÖNGÖRÜLEN ACM 619 °C	ÖNGÖRÜLEN BS 501 °C
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Fiziksel özellikler

1 değer

ÖZELLİK	DEĞER	BİRİM
Yoğunluk	7.85	g/cm ³

Standartlara göre adlandırmalar

33 tanım · 9 tanesi aynı olarak belgelenmiş

Amerika Birleşik Devletleri	13	Avrupa	2		
G43370	Kalitenin kendi adı	uns	40 NiCrMo 8 4	Kalitenin kendi adı	din-en
G43376	Kalitenin kendi adı	uns	40NiCrMo8-4	Kalitenin kendi adı	din-en
G43406		uns			
H43406	Kalitenin kendi adı	uns	Birleşik Krallık		2
K24064	Kalitenin kendi adı	uns	817M40		bs
4337	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	S155		bs
4340		aisi-sae			
E4337	Kalitenin kendi adı	aisi-sae	Rusya / BDT		2
E4340		aisi-sae	40ChN2MA		gost
E4340 Mod		aisi-sae	40KhN2MA		gost
E4340H	Kalitenin kendi adı	aisi-sae			
A322		astm	İtalya		2
A331		astm	40 NiCrMo 7		uni
			NCM 4		uni
			Polonya		2
			34HNM		pn
			40HNMA		pn
			Fransa		1
			40 NCD 7		afnor
			Türkiye		1
			Ç 4340		mke

Kullanıma ilişkin not. Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

K24064 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)**ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI**

Malzeme sayfasına git

KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

MALZEME NO.

1.6562

YAYIN

11 Eyl 2026