

# S21906

Kimyasal bileşim, mekanik ve fiziksel değerler ve 2 bölgeden 8 standart tanımı.

## DİĞER ADLANDIRMALAR

8 2 bölgede

## ÖZELLİK DEĞERLERİ

0 kayıtlı

## Kimyasal bileşim

Kütlece oran (%)

Bu malzeme numarası için kaynaklı bir kimyasal bileşim kaydımız yok.

## Öngörülen dönüşüm sıcaklıkları

Bu kalite için bir dönüşüm sıcaklığı öngörebilmek için kayıtlı bileşim yeterli değil — eksik: C, Mn, Si, Ni, Cr, Mo.

## Standartlara göre adlandırmalar

8 tanım · 1 tanesi aynı olarak belgelenmiş

| Amerika Birleşik Devletleri | 4    | Amerika Birleşik Devletleri / Havacılık ve uzay | 4   |
|-----------------------------|------|-------------------------------------------------|-----|
| S21906                      | uns  | 5561                                            | ams |
| A276                        | astm | 5562                                            | ams |
| A412                        | astm | 5595                                            | ams |
| A580                        | astm | 5656                                            | ams |

**Kullanıma ilişkin not.** Veriler, kamuya açık standartlardan ve üretici belgelerinden bilginiz dâhilinde derlenmiştir. Ne malzeme muayenesinin ne de EN 10204'e göre bir muayene belgesinin yerine geçer. EN 10204 2.1, 3.1 veya 3.2'ye göre fabrika sertifikasını lütfen talebinizle birlikte isteyiniz. Her zaman standardın yürürlükteki baskısı esastır.

## S21906 hakkında talep

Teklif, stok durumu, fabrika sertifikası ya da teknik bir soru — doğrudan malzeme sayfasından.

[Talep oluştur](#)

### ÇEVİRİM İÇİ VERİ SAYFASI

Malzeme sayfasına git

### KALİTE ARAMA

Tüm kaliteleri ara

### MALZEME NO.

—

### YAYIN

6 Eyl 2026