

材料编号 1.0032 · 类别 1.0

# 1.0032

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 2 个地区的 4 个标准牌号。

|                                     |                             |                      |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 密度<br><b>7.85</b> g/cm <sup>3</sup> | 其他标准名称<br><b>4</b> 覆盖 2 个地区 | 性能数据<br><b>7</b> 已收录 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------|


## 化学成分

质量分数 (%)



● 铁——余量，任何标准都不会列出它 — 99.1 % ● Mn — 0.4 % ● Si — 0.3 % ● C — 0.2 % ● 痕量元素与杂质 · 0.1%

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

## 预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

## 物理性能

1 项数值

| 项目 | 数值   | 单位                |
|----|------|-------------------|
| 密度 | 7.85 | g/cm <sup>3</sup> |

各标准中的名称

4 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

|                 |        |                |          |
|-----------------|--------|----------------|----------|
| 欧洲              | 2      | 美国             | 2        |
| S205GT 该牌号专有名称  | din-en | G10100 该牌号专有名称 | uns      |
| St 34-2 该牌号专有名称 | din-en | 1010 该牌号专有名称   | aisi-sae |

**使用说明。** 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.0032 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

|        |        |        |            |
|--------|--------|--------|------------|
| 在线数据表  | 牌号检索   | 材料号    | 发布         |
| 查看材料页面 | 检索全部牌号 | 1.0032 | 2026年8月26日 |