

材料编号 1.0603 · 类别 1.0

1.0603

化学成分、力学与物理性能数据，以及来自 9 个地区的 15 个标准牌号。

密度 7.85 g/cm³	其他标准名称 15 覆盖 9 个地区	性能数据 6 已收录
-------------------------	------------------------------	----------------------

化学成分


质量分数 (%)

这种合金的真实构成



铁——余量，任何标准都不会列出它 — 98.2 % 锰 — 0.8 % 碳 — 0.7 % 硅 — 0.3 % 微量元素与杂质 — 0.1 %

对数刻度，0.01 % 至 100 %——此处的每个数值都可逐个数量级直接比较。



此刻度为对数刻度，而非该元素在合金中的原始占比——这是在同一张图中诚实呈现0.01%与100%的唯一方式，也意味着此处任意数值都可以直接比较。

预测相变温度

记录的成分不足以预测该牌号的相变温度——缺少：Ni, Cr, Mo。

物理性能

1 项数值

项目	数值	单位
密度	7.85	g/cm³

各标准中的名称

15 个牌号 · 其中 4 个已证实相同

美国	5	欧洲	1
G10700 该牌号专有名称	uns	C67 该牌号专有名称	din-en
1065	aisi-sae		
1070 该牌号专有名称	aisi-sae	法国	1
J403	aisi-sae	XC68	afnor
5115H 该牌号专有名称	astm		
捷克	2	国际	1
12 061	csn	CS65	iso
12071	csn		
波兰	2	日本	1
65	pn	S65CM	jis
gat. 65	pn	俄罗斯 / 独联体	1
		65	gost
		斯洛伐克	1
		12061	stn

使用说明。 本资料依据公开标准与制造商文件尽力整理而成，既不能替代材料试验，也不能替代符合 EN 10204 的检验文件。请在询价时一并索取符合 EN 10204 2.1、3.1 或 3.2 的质保书。始终以标准的现行版本为准。

关于 1.0603 的询价

发起询价

报价、库存、质保书或技术咨询——请直接在材料页面提出。

在线数据表	牌号检索	材料号	发布
查看材料页面	检索全部牌号	1.0603	2026年9月4日